



Seaboard Asphalt Products Company



COMPAÑIA DE PRODUCTOS ASFALTICOS SEABOARD
Especificaciones de Producto
Sellador de Juntas
ACF-1 Sellador Elástico de Grietas y Juntas Seaboard

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: El Sellador Elástico de Grietas y Juntas Seaboard es una emulsión asfáltica fortificada con latex y rellenos minerales y es 100% Libre-de-Asbestos.

USOS FRECUENTES: El Sellador Elástico de Grietas y Juntas de Seaboard es un sellador de juntas aplicado en frío en superficies bituminosas y de concreto, donde las fallas del pavimento requieran un sello elástico duradero. Provee un duradero fuerte y elástico adhesivo al cemento, concreto o superficies asfálticas contra filtraciones de agua y otros elementos.

APLICACION:

1. La aplicación debe ser efectuada cuando la temperatura esta sobre los 50°F y cuando no se esperen lluvias en las próximas 24 horas.
2. Revolver bien, y el producto será fácil de usar. No diluir.
3. Las grietas deben estar libre de grasas, aceites y libres de cualquier residuo o material foráneo.
4. Vaciar en la grieta hasta llenarla y forzar el sellador dentro de la grieta con una espátula o raspador. La mejor forma de aplicado es usar un envase que tenga una boquilla o una pistola de calafateo.
5. Permitir que el sellador cure por 24 horas antes de utilizar dicha área.
6. Herramientas o derrames pueden ser limpiados con un trapo húmedo con agua.

RENDIMIENTO: El Sellador Elástico de Grietas y Juntas de Seaboard rinde 300 pies lineales por galón en grietas de 1/8" x 1/4".

TIEMPO DE CURADO: Aproximadamente 24 horas.

ALMACENAMIENTO: El Sellador Elástico de Grietas y Juntas Seaboard debe evitar llegar al punto de congelamiento. Almacenar en áreas de calefacción durante el tiempo frío y mantener a una temperatura de 40° F.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS:

- Evitar contacto con los ojos y piel. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua fría y llamar un medico de inmediato. No tomar internamente. Si ingerido NO PROVOCAR EL VOMITO. Llamar un médico inmediatamente. Peligroso o fatal si tragado. USAR CON BUENA VENTILACIÓN.
- Evitar respirar los vapores. En áreas confinadas, debe utilizarse buena ventilación. No usar cerca de productos alimenticios donde el olor pueda penetrar y causar problemas de olores.
- IRRITACIÓN DE PIEL: Evitar contacto con la piel. Trabajar cuidadosamente y evitar derramar en piel o ropas. Remover de la piel inmediatamente con un limpiador de manos sin agua y limpiar seguido de agua y jabón. Conseguir atención médica si la irritación persiste. En algunas personas, este producto puede causar irritación o quemaduras. Usar una crema protectora o Vaselina antes de la aplicación. Usar ropa protectora, incluyendo guantes y lentes protectores. Cerrar el envase después de cada uso y protegerlo de congelarse.

COMPOSICION:	Asfalto	CAS 8052-42-4
	Agua	CAS 7732-18-5
	Relleno Mineral	CAS 1332-58-7
	Latex	CAS 9014-90-8

Garantía: Este producto está garantizado a reunir los requisitos de nuestras especificaciones de producto. Sin embargo, es vendido sin garantía expresada ya que la mano de obra, condiciones atmosféricas, calidad de otros materiales, y otros factores variables pueden afectar los resultados y están fuera de nuestro control. No asumimos riesgos o responsabilidad asociados con los métodos de instalación o resultados de la instalación; más allá de reemplazar cualquier material insatisfactorio de nuestra fabricación que no cumpla con nuestra especificación.